

## DEGOM, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 21 - Polígono Industrial  
 08960 **SANT JUST DESVERN** - Barcelona ( Spain )  
 Teléfono: (+34) 93.473.50.20\*  
 Fax: (+34) 93.473.50.40  
 E-mail: degom@degom.com  
 N.I.F.: ES A-08.961.369

## DEGOTIREX



### SPEZIFIKATIONEN

**Produktbeschreibung:** Schwere Eingangsbodenfliese für hohe Beanspruchung  
**Materialbeschreibung:** 100 % recycletes Reifengummi und Bandmaterial mit Verstärkung  
**Oberflächenbeschaffenheit:** poliertes, chenilleartiges Nylon  
**Rückenbeschaffenheit:** nicht-brennbarer solider anhaftender Boden  
**Dicke:** 3/8" (12 mm)  
**Fliesengröße:** 12" x 12" (305 x 305 mm)  
**Gewicht:** 2 lbs / sq ft (9.88 kg/m<sup>2</sup>)  
**Garantie:** begrenzte Lebensdauer

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Abriebs-Koeffizient(Rutschfestigkeit):** trocken >1, naß 0.98 (gem. ASTM F1677).  
 Übersteigt empfohlene ADA Werte von .60 für flache Oberflächen und .80 für Rampen  
**Flächenheizung (Brennbarkeit):** Flächenheizung, M3 (gemäß NFP 92-506)  
**Abriebsfestigkeit:** Verschleißindex , 1/g = 53.9  
**Zugfestigkeit:** in Längsrichtung >1500 psi

### CHEMISCHE FESTIGKEIT

<b>Essigsäure 30%:</b>	Gut
<b>Butanol:</b>	Gut
<b>Chromsäure (verdünnt):</b>	Gut
<b>Reinigungsmittel:</b>	Gut
<b>Erdölerzeugnisse:</b>	Nicht widerstandsfähig
<b>Wasserstoffperoxide:</b>	Gut
<b>Salpetersäure:</b>	Nicht widerstandsfähig
<b>Natronlaugen:</b>	Gut
<b>Schwefelsäure (verdünnt):</b>	Gut